



220020119646



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0128



W02491600056E

检测报告

Test Report



j5WQuaX1

(Relatório de testes em laboratório)

Name of Sample

600 W monocristalino

Nome da amostra

Type

ERA-RC-66HC600M

Tipo de modulo

Applicant

Zhejiang ERA Solar Technology Co., Ltd.

Requerente

Test Purpose

Entrusted Tests

Finalidade do teste

Teste de delegação



上海市质量监督检验技术研究院
Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research




Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research
Test Report

Report/Relatório: W02491600056E

Page/Página: 1 / 17

Name of Sample <i>Nome da amostra</i>	600 W monocristalino	Test Purpose <i>Finalidade do teste</i>	Entrusted Tests <i>Teste de delegação</i>
Type <i>Tipo de módulo</i>	ERA-RC-66HC600M	Trade Mark <i>Marca</i>	
Grade <i>Nível</i>	Qualified products <i>Produtos qualificados</i>		
Applicant <i>Requerente</i>	Zhejiang ERA Solar Technology Co., Ltd.		
Tested Company <i>Testado empresa</i>	/		
Producer <i>Produtor</i>	Zhejiang ERA Solar Technology Co., Ltd.		
Number of Client <i>Número de cliente</i>	6003056	Entrusting/Sampling Date <i>Data De entrega</i>	2024.03.07
Reception Date <i>Data de recepção:</i>	2024.03.07	Sampling Spot <i>Local de amostragem</i>	/
Sample Quantity <i>Quantidade de amostra</i>	2 pcs	Sum of Sample <i>Soma de amostra</i>	/
Date of Production <i>Data De produção</i>	/	Original Number <i>Número de serie</i>	/
Situation of Sample <i>Situação Da amostra</i>	Intact Sent by client <i>Está como estava Enviado pelo cliente</i>		
Testing Place <i>Local de realização dos testes:</i>	No.900 Jiangyue Rd, Shanghai		
Test Standard <i>Padrão de testes</i>	IEC 61215-2:2021 Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 2: Test procedures		
Judgement Rules <i>Regras de Acórdãos</i>	PORTARIA Nº 140, DE 21 DE MARÇO DE 2022		
Date of Testing <i>Data do teste</i>	2024.03.08 to 2024.03.14		
Conclusion <i>Conclusão</i>	The test report only offers a single testing conclusion; See the details on page of summary. <i>O relatório de teste fornece apenas uma conclusão de teste. Veja a página de resumo para detalhes.</i>  Issued Date: 2024.03.14		
Client's Message <i>Mensagem do cliente</i>	Add. <i>Endereço</i>	Sihai Road, Huangyan Economic Development Zone, Taizhou, 318020 P. R. China	
	Zip Code <i>Código postal</i>	318020	Tel. <i>O telefone</i>

Approved by: 陈苏声
Aprovado por: 副主任



Checked by: 李松明
Revisor:

Tested by: 马潇
O testador:

SQI-YW-JL-BG-435

Test Report

Report/Relatório: W02491600056E

Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research

Page/Página:2 / 17

Collection of The Test Results					
<i>Coleção de testes</i>					
No. <i>Número</i>	Test Items <i>Itens de teste</i>	Technical Requirements <i>Requisitos técnicos</i>	Test Results <i>Resultados de teste</i>	Judgements by Single Item <i>Juizos de valor por item único</i>	Remarks <i>Observações</i>
1	Visual inspection (MQT 01) <i>Inspeção visual(MQT 01)</i>	For the tested PV module, major visual defects do not exist. <i>O modulo não pode apresentar defeitos visuais evidentes.</i>	Page 6 <i>Página 6</i>	Complies <i>Elegível para</i>	/
2	Initial Stabilization (MQT 19.1) <i>Estabilização Inicial (MQT 19.1)</i>	Initial stabilization of c-Si modules shall be obtained by exposing to sunlight with an irradiation dose level of ≥ 10 kWh/m ² . <i>A estabilização inicial dos módulos c-Si deve ser obtida pela exposição à luz solar com um nível de dose de radiação de ≥ 10 kWh/m².</i>	Page 7 <i>Página 7</i>	Complies <i>Elegível para</i>	/

Test Report

Report/Relatório: W02491600056E

Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research

Page/Página:3 / 17

Collection of The Test Results					
<i>Coleção de testes</i>					
3	<p>Maximum Power Determination (MQT 02)</p> <p><i>Determinação de Potência Máxima (MQT 02)</i></p>	<p>The measured power of the PV module shall not be less than 100% or more than 105%.</p> <p><i>Os módulos não podem apresentar medida de potência menor que 100% ou maior que 105%.</i></p>	<p>Page 8</p> <p><i>Página 8</i></p>	<p>Complies</p> <p><i>Elegível para</i></p>	/
4	<p>Insulation test (MQT 03)</p> <p><i>Teste de isolamento de (MQT 03)</i></p>	<p>For modules area $\geq 0.1 \text{ m}^2$, measured insulation resistance shall be $\geq 40 \text{ M}\Omega \cdot \text{m}^2$.</p> <p>Otherwise, the insulation resistance shall be $\geq 400 \text{ M}\Omega$.</p> <p><i>Com valor de resistência elétrica $\geq 40 \text{ M}\Omega \cdot \text{m}^2$, Para módulos com área maior que 0.1 m^2. Caso contrário, e resistência $\geq 400 \text{ M}\Omega$.</i></p>	<p>Page 9</p> <p><i>Página 9</i></p>	<p>Complies</p> <p><i>Elegível para</i></p>	/
5	<p>Wet leakage current test (MQT 15)</p> <p><i>Teste de fuga de corrente molhada de (MQT 15)</i></p>	<p>Requirements are the same as Insulation test.</p> <p><i>Os requisitos são os mesmos dos Teste de isolamento de.</i></p>	<p>Page 10</p> <p><i>Página 10</i></p>	<p>Complies</p> <p><i>Elegível para</i></p>	/
<p>Supplementary information: none</p> <p><i>Informação suplementar: nenhuma</i></p>					

Test Report

Report/Relatório: W02491600056E

Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research

Page/Página:4 / 17


Test item description

Teste item descrição

Figura 1 - Fluxograma de ensaios de módulos

1 MÓDULO
(CONTROLE)

1 MÓDULO
(PROVA)



List of Test Samples:

Lista de amostras:

Sample # <i>Amostra</i>	Model <i>Modelo</i>	S/N	Remark <i>Observações</i>
1.	ERA-RC-66HC600M	ASA29200300201	Test <i>PROVA</i>
2.	ERA-RC-66HC600M	ASA29200300125	Control <i>Controlo</i>

Test Report

Report/Relatório: W02491600056E

Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research

Page/Página:5 / 17

Test item description <i>Teste item descrição</i>		
Abbreviations: <i>Abreviaturas:</i>		
Pmax – Maximum power	STC – Standard Test Conditions	Voc – Open Circuit Voltage
<i>Pmax- Potência máxima</i>	<i>STC- Condições normais de ensaio</i>	<i>Voc –Circuito aberto de tensão</i>
Vmp – Maximum Power Voltage	Imp – Maximum Power Current	FF –Fill Factor
<i>Vmp –Potência máxima</i>	<i>Imp- Potência máxima actual</i>	<i>FF- Enches o Factor</i>
Isc – Short Circuit Current	<i>Isc- Curto circuito atual</i>	
Possible test case verdicts: <i>Caso verdicts:</i>		
- test case does not apply to the test object.....	N/A	
<i>O caso do teste não é aplicado ao teste object</i>	<i>N/A</i>	
- test object does meet the requirement	P (Pass)	
<i>O teste object conhece a requisição.....</i>	<i>P (Passe isso)</i>	
- test object does not meet the requirement.....	F (Fail)	
<i>- O teste object não conhece a requisição</i>	<i>F (Não passou)</i>	
-test case provides measured values.....	—	
<i>- O caso de ensaio é um valor medido</i>	—	
Remarks: <i>Observações:</i>		
1、 The test report only offers the conclusions for the tested items according to the relevant testing standards which are not included the conclusions of the untested items or performances. <i>O relatório de teste fornece as conclusões do projeto de teste com base apenas nos critérios de teste relevantes e não inclui conclusões de projetos não testados ou desempenho.</i>		
2、 The test report has two versions, one in English, the other in Portuguese. The English one is in priority. <i>O relatório de teste está disponível em duas versões, uma em inglês e outra em português. A grã - bretanha tem prioridade.</i>		
3、 Notices, Statement and Subordinate Units of SQI are the parts of this report. <i>Notas, declarações e subordinados do SQI fazem parte deste relatório.</i>		

Test Report

Report/Relatório: W02491600056E

Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research

Page/Página:6 / 17

4.1	Visual inspection INSPEÇÃO VISUAL	P
Test date [DD/MM/YYYY] <i>Data de realização dos testes [DD/MM/AAAA]</i>	07/03/2024	—
Sample # <i>Amostra #</i>	Nature and position of findings <i>Natureza e localização dos desvios</i>	—
1	No visual defects acc. to PORTARIA Nº 140, DE 21 DE MARÇO DE 2022 <i>Sem Defeitos visuais de acordo com PORTARIA Nº 140, DE 21 DE MARÇO DE 2022</i>	P
Supplementary information: none <i>Informação suplementar: nenhuma</i>		

Test Report

Report/Relatório: W02491600056E

Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research

Page/Página: 7 / 17

4.19.5		Initial Stabilization ESTABILIZAÇÃO INICIAL					P	
Light exposure method <i>Método de exposição à luz</i>			<input checked="" type="checkbox"/> Solar simulator <i>Simulador solar</i>		<input type="checkbox"/> Natural sunlight <i>Luz solar natural</i>			
Stabilization criterion x per IEC 61215-1-x <i>Critério de estabilização x por IEC 61215-1-x</i>			1					
Sample # <i>Amostra #</i>	1	Test date [DD/MM/YYYY] start-end <i>Data de realização dos testes</i> <i>[DD/MM/AAAA] início/fim</i>			07/03/2024-08/03/2024			
Test cycle <i>Ciclo de teste</i>	Integrated irradiation (kWh/m ²) <i>Irradiação integrada</i> (kWh/m ²)	Irradiance (W/m ²) <i>Irradiância</i> (W/m ²)	Module temperature (°C) <i>Temperatura do módulo</i> (°C)	Resistive load <i>Carga resistiva</i>	P _{max} (W) at the end of cycle <i>Pmax (W) no final do ciclo</i>	(P _{max} - P _{min}) / P _{average} (%) <i>(Pmax - Pmin) / Paverage (%)</i>	Stable (Yes/No) <i>Estábulo (Sim/Não)</i>	
Initial <i>Inicial</i>	—	—	—	—	603.19	—	—	
1	5	1000	50	MPPT	603.58	—	—	
2	10	1000	50	MPPT	602.34	0.20	Yes	
Supplementary information: none <i>Informação suplementar: nenhuma</i>								

Test Report

Report/Relatório: W02491600056E

Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research

Page/Página:8 / 17

4.2	Maximum Power Determination <i>Determinação de Potência Máxima</i>					P ¹
Test date [DD/MM/YYYY] <i>Data de realização dos testes [DD/MM/AAAA]</i>	08/03/2024					—
Radiant Source <i>Radiante da fonte</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Solar Simulator <i>Do simulador Solar</i>	<input type="checkbox"/> Natural Sunlight <i>Natural de luz do sol</i>				—
Module temperature [°C] <i>Temperatura do módulo [°C]</i>	25.0					—
Irradiance [W/m ²] <i>Irradiação [W/m²]</i>	1000					—
Sample # <i>Amostra #</i>	Voc [V]	Vmp [V]	Isc [A]	Imp [A]	Pmax [W]	FF [%]
1	47.79	39.75	15.97	15.15	602.34	78.91
Supplementary information: <i>Informação suplementar:</i> Measurements were performed at standard test conditions (STC) with a flash light solar simulator class AAA acc. to IEC 61215-2:2021. <i>As medições foram realizadas em condições padrão (STC) com um simulador solar de flash (flasher) classe AAA de acordo com a IEC 61215-2:2021.</i> *measured graphs see IV curves in Photos of modules. <i>*para os valores medidos ver curvas IV no Fotos dos módulos.</i> ¹ The measured power of the PV module shall not be less than 100% or more than 105%. <i>¹Os módulos não podem apresentar medida de potência menor que 100% ou maior que 105%.</i> The measuring uncertainty of Pmax is $\leq \pm 2.1\%$. <i>A incerteza de medição para Pmax é $\leq \pm 2.1\%$.</i> The measuring uncertainty of Isc is $\leq \pm 2.0\%$. <i>A incerteza de medição para Isc é $\leq \pm 2.0\%$.</i> The measuring uncertainty of Voc is $\leq \pm 0.8\%$. <i>A incerteza de medição para Voc é $\leq \pm 0.8\%$.</i> Measuring uncertainty includes spectral mismatch error. <i>A incerteza de medição inclui os erros por desvios no espectro.</i>						

Test Report

Report/Relatório: W02491600056E

Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research

Page/Página:9 / 17

4.3		Insulation test <i>Teste de isolamento</i>				P
Test date [DD/MM/YYYY] <i>Data de realização dos testes [DD/MM/AAAA]</i>		08/03/2024				—
Maximum system voltage [V _{DC}] <i>Voltagem máxima do sistema [V_{DC}]</i>		1500				—
High voltage applied [V _{DC}] <i>Alta tensão aplicada [V_{DC}]</i>		8000				—
Insulation resistance measured at [V _{DC}] <i>Valor da medição da resistência de isolamento [V_{DC}]</i>		1500				—
Sample # <i>Amostra #</i>	Area <i>Área</i>	Required <i>Valores-limite</i>	Measured <i>Medida</i>	Dielectric breakdown <i>Quebra dielétrica</i>		Result* <i>Resultado</i> *
	m ²	MΩ	MΩ	Yes (description) <i>Sim (descrição)</i>	No(description) <i>Não</i>	
1	2.70	≥14.8	36900	/	No <i>Não</i>	P
*Supplementary information: Minimum requirement acc. to the standard is 40.0 MΩ*m ² . <i>*Informação suplementar: Os requisitos mínimos de acordo com a norma são 40.0 MΩ*m²</i>						

Test Report

Report/Relatório: W02491600056E

Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research

Page/Página:10 / 17

4.15		Wet leakage current test <i>Teste de fuga de corrente molhada</i>		P
Test date [DD/MM/YYYY] <i>Data de realização dos testes [DD/MM/AAAA]:</i>		08/03/2024		—
Insulation resistance measured at [V _{DC}] <i>Valor da medição da resistência de isolamento [V_{DC}]</i>		1500		—
Solution temperature [°C] <i>Temperatura da solução [°C]</i>		22±2	21.5	—
Solution resistivity [Ω cm] <i>Resistencia da solução [Ω cm]</i>		≤3500	1522	—
Sample # <i>Amostra #</i>	Area <i>Área</i> [m ²]	Required <i>Valores-limite</i> [MΩ]	Measured <i>Medida</i> [MΩ]	Result* <i>Resultado*</i>
1	2.70	≥14.8	6240	P
*Supplementary information: Minimum requirement acc. to the standard is 40.0 MΩ*m ² . <i>*Informação suplementar: Os requisitos mínimos de acordo com a norma são 40.0 MΩ*m²</i>				

Test Report

Report/Relatório: W02491600056E

Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research

Page/Página:11 / 17

Photos of modules

Fotos dos módulos




Fig. 1: Front view of module type ERA-RC-66HC600M
Fig. 1: Vista frontal do tipo de módulo ERA-RC-66HC600M




Fig. 2: Rear view of module type ERA-RC-66HC600M
Fig. 2: Vista da parte traseira do tipo de módulo ERA-RC-66HC600M

Test Report

Report/Relatório: W02491600056E

Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research

Page/Página:12 / 17

Photos of modules

Fotos dos módulos



Fig. 3: View of junction box of module type ERA-RC-66HC600M

Fig. 3: Vista detalhada da caixa de junção do tipo de módulo ERA-RC-66HC600M


ERA[®] SOLAR	
Model	600 W monocristalino
Modelo	
Code	ERA-RC-66HC600M
Código	
Maximum power	600 W
Potência Máxima	
Voltage at Pmax(Vmp)	39.44 V
Tensão em Pmax(Vmp)	
Current at Pmax(Imp)	15.21A
Corrente em Pmax(Imp)	
Short-circuit current(Isc)	15.95 A
Corrente de curto circuito (Isc)	
Open-circuit voltage(Voc)	47.70 V
Tensão de circuito aberto (Voc)	
Dimensions	2384x1134x30 mm
Dimensões	
Efficiency	22.2% (221,94 Wp/m ²)
Eficiência	
Temperature operating	-40 °C~+85 °C
Temperatura de operação	
Maximum system voltage	1500 V
Maxima tensão do sistema	
Application Class	Class A
Classe de aplicação	ClasseA
All technical data at standard test condition	
Todas informações técnicas nas condições padrão de teste	
AM:1.5	I:1000 W/m ² 25°C
Data de fabricação: / /	Lote:
<small>WARNING-ELECTRICAL HAZARD. This unit produces electricity when exposed to sunlight. ATENÇÃO: RISCO ELÉTRICO Essa unidade produz eletricidade quando exposta a luz</small>	
RoHS CE 	
MADE IN CHINA Fabricado na China	
FORNECEDOR: ZHEJIANG ERA SOLAR TECHNOLOGY CO., LTD.	
IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:	
CNPJ:	

Fig. 4: View of type label of module type ERA-RC-66HC600M

Fig. 4: Vista detalhada da placa de características do tipo de módulo ERA-RC-66HC600M

Test Report

Report/Relatório: W02491600056E

Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research

Page/Página:13 / 17

Electroluminescence images

Imagens de eletroluminescência

Analysis of electroluminescence images with respect to micro cracks (EL photos)

Análise de imagens de eletroluminescência referente a Microfissuras

Test date [DD/MM/YYYY]		07/03/2024
<i>Data de realização dos testes [DD/MM/AAAA]</i>		
Sample # <i>Amostra #</i>	Reverse current applied [A] <i>Corrente inversa aplicada [A]</i>	Attributes <i>Atributos</i>
1	Isc ± 5%	N/A
Supplementary information: none <i>Informação suplementar: nenhuma</i>		

Test Report

Report/Relatório: W02491600056E

Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research

Page/Página:14 / 17

Energy efficiency class

Classe de eficiência energética

Sample # Amostra #	Module width Largura do módulo [mm]	Module length Comprimento do módulo [mm]	Module area área módulo [m ²]	Module power potência módulo [W]	Module efficiency eficiência do módulo [%]
1	1134	2384	2.70	600	22.2

Supplementary information: *see rating label in Photos of modules

Informação suplementar: *Ver a etiqueta de classificação no Fotos dos módulos

Sample # Amostra #	Module type Tipo de módulo	Module efficiency eficiência do módulo [%]	Energy efficiency class Classe de eficiência energética
1	ERA-RC-66HC600M	22.2	A

Supplementary information: Energy efficiency > 20.0% : classes A;

Informação suplementar: Eficiência Energética > 20.0%: Classe A;

Energy efficiency classes

Classe de Eficiência Energética

A \geq 20.0%

18.0% \leq B < 20.0%

16.0% \leq C < 18.0%

14.0% \leq D < 16.0%

E < 14.0%

Test Report

Figures números



Fig. 5 IV curve of module No.1 Serial number: ASA29200300201

Fig. 5 IV curva de módulo No.1 Número de série: ASA29200300201




Fig. 6 EL photo of module No.2 Serial number: ASA29200300201

Fig. 6 EL fotografia de módulo No.2 Número de série: ASA29200300201

Test Report

Report/Relatório: W02491600056E

Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research

Page/Página:16 / 17

List of measurement equipment Lista de equipamentos de medição

Clause Item	Measurement / testing Ensaio/ Procedimentos	Testing / measuring equipment / material used, (Equipment ID) Equipamento / material de teste / medição usado (ID do dispositivo)	Range used Escopo a ser usado	Last Calibration date Data da última calibração	Calibration due date Data de expiração da calibração
MQT 01	Visual Inspection Inspeção Visual	Digital illuminometer Fotômetro digital DZ-B-A1-0200	0~2000lux	2024-01-30	2025-01-29
		Band tape Fita métrica DZ-B-A1-0014	3.5m	2021-09-02	2024-09-01
MQT 19.1	Initial Stabilization Estabilização Inicial	Pulse solar simulator Simulador solar pulsado DZ-A-A2-0140	200~1200W/m ²	2023-10-11	2024-10-10
		Steady state solar simulator Simulador solar de estado estacionário DZ-A-A2-0024	100~1100W/m ²	2023-03-16	2024-03-15
MQT 03	Insulation test Teste de isolamento Elétrico	Insulation tester Resistor de isolamento DZ-A-A1-0258	0~6kV, 1~50GΩ	2023-07-05	2024-07-04
		Withstand voltage tester Testador de tensão suportável DZ-A-A1-0256	0~10kV	2023-02-21	2024-02-20
MQT 02	Maximum Power Determination Determinação de Potência Máxima	Pulse solar simulator Simulador solar pulsado DZ-A-A2-0140	200~1200W/m ²	2023-10-11	2024-10-10
		Reference module Módulo de referência DZ-B-A2-0122	182mm Cell	2023-08-24	2024-08-23
MQT 15	Wet leakage current Resistência de Isolamento em Condições Úmidas	Insulation tester Resistor de isolamento DZ-A-A1-0258	0~6kV, 1~50GΩ	2023-07-05	2024-07-04
		Conductivity meter Medidor de condutividade DZ-B-A2-0055	0μS/cm~100mS/cm, 0.0~60.0 °C	2023-06-08	2024-06-07

Test Report

Report/Relatório: W02491600056E

Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research

Page/Página:17 / 17

Clause Item	Measurement / testing Ensaios/ Procedimentos	Testing / measuring equipment / material used, (Equipment ID) Equipamento / material de teste / medição usado (ID do dispositivo)	Range used Escopo a ser usado	Last Calibration date Data da última calibração	Calibration due date Data de expiração da calibração
/	EL image Imagens de eletroluminescência	EL camera Câmera de eletroluminescência DZ-A-A1-0274	/	2019-08-27	2029-08-26
		Power supply Fonte de alimentação cc DZ-A-A1-0009	160V 50A	2024-01-02	2025-01-01

The below is blank.
O abaixo está em branco

注 意 事 项

Notices

- 1、报告无“检验检测专用章”或检测单位公章无效。

The report is valid with the "special seal for inspection and testing" or the official seal of SQI.

- 2、不得部分复制报告，复制报告须加盖“检验检测专用章”或检测单位公章，否则无效。

The report shall not be reproduced except in full. The copied report is valid with the "special seal for inspection and testing" or the official seal of SQI.

- 3、报告无主检/编制、审核、批准人签名无效。

The report is valid with signature of major inspector, reviewer and approver.

- 4、报告涂改无效。

The report is invalid with any alteration or falsification.

授权国家质检中心名称

National Center of Quality Inspection and Testing

- 1、国家日用消费品质量检验检测中心

National Center of Quality Inspection and Testing on Consumer Goods

- 2、国家家具质量检验检测中心

National Center of Quality Inspection and Testing on Furniture

- 3、国家建筑材料及装饰装修材料质量检验检测中心

National Center of Quality Inspection and Testing on Building and Decoration Materials

- 4、国家智能电网分布式电源装备质量检验检测中心（上海）

National Center of Quality Inspection and Testing on Distributed Power Equipment in Smart Grid (Shanghai)

- 5、国家电器能效与安全质量检验检测中心

National Center of Quality Inspection and Testing on Energy Efficiency and Safety of Electrical Appliance

- 6、国家食品质量检验检测中心（上海）

National Center of Quality Inspection and Testing on Food Products (Shanghai)

- 7、国家保洁产品质量检验检测中心

National Center of Quality Inspection and Testing on Cosmetics and Cleaning Products

- 8、国家电光源质量检验检测中心（上海）

National Center of Inspection and Testing on Electric Light Source Quality (Shanghai)

- 9、国家灯具质量检验检测中心

China National Lighting Fitting Quality Inspection and Testing Centre (CLTC)

声 明

Statement

- 1、本质检机构保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测的数据、结果负责，并对客户所提供的样品和技术资料保密。SQI pledges to conduct scientific, impartial and accurate testing, undertakes the liability of testing data and results, and protects the confidentiality of client(s)' sample(s) and technical information.

- 2、对送样委托检测报告若有异议，应于报告收到之日起十五日内向本质检机构提出，逾期不予受理。

Any objection to the test report of delivered samples shall be submitted to SQI within 15 days from the date of receiving the report; overdue submission will not be accepted.

- 3、对于非本质检机构实施抽样的检测报告，检测结果仅适用于客户提供的样品。

For the test report not sampled by SQI, the test results hereon refer only to the sample(s) provided by the client.

- 4、未经本质检机构同意，委托人不得擅自使用检测数据、结果进行不当宣传。

Without prior approval of SQI, any client shall not use the testing data and results for improper publicity.

- 5、本质检机构在资质认定证书确定的能力范围内，对社会出具具有证明作用数据、结果时，应当标注检验检测机构资质认定标志，并加盖检验检测专用章。在资质认定证书确定的能力范围外，出具的检验检测报告或者证书上不得标注检验检测机构资质认定标志，该数据、结果对社会不具有证明作用。

Within the capacity scopes of Qualification Accreditation Certificates, SQI shall issue data and results with proving effect to the society with the symbol of China Inspection Body and Laboratory Mandatory Approval (CMA) and the special seal for inspection and testing of SQI. Beyond the capacity scopes of Qualification Accreditation Certificates, SQI shall not issue test reports or certificates with the symbol of China Inspection Body and Laboratory Mandatory Approval (CMA), and the data and results thereon have no proving effect to the society.

上海市质量监督检验技术研究院所属单位一览表

Subordinate Units of Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research (SQI)

- 1 食品化学产品质量检验所(代码SP)/国家食品质量检验检测中心(上海)/国家保洁产品质量检验检测中心/上海市食品质量监督检验站
Institute of Quality Inspection of Food and Chemicals (SQI_SP) / National Center of Quality Inspection and Testing on Food Products (Shanghai) / National Center of Quality Inspection and Testing on Cosmetics and Cleaning Products/ Shanghai Municipal Station of Quality Supervision and Inspection of Food Products
地址:上海市徐汇区苍梧路381号 邮编: 200233
电话: 021-54263362 传真: 021-54265730
Address: No.381, Cangwu Rd., Xuhui District, Shanghai Post: 200233
Tel: 021-54263362 Fax: 021-54265730
地址:上海市奉贤区平庄西路3086号(日化产品) 邮编: 201499
电话: 021-57493107 传真: 021-57493162
Address: No.3086, West Pingzhuang Rd., Fengxian District, Shanghai (Daily Chemical Products)
Post: 201499 Tel: 021-57493107
E-mail: shihuas@sqi.org.cn

- 2 上海时代之光照明电器检测有限公司(代码ZM)/国家电光源质量检验检测中心(上海)/国家灯具质量检验检测中心/国家轻工业灯具质量监督检测中心/上海市照明产品质量监督检验站
Shanghai Alpha Lighting Equipment Testing Ltd. (SQI_ZM) / National Center of Inspection and Testing on Electric Light Source Quality (Shanghai) / China National Lighting Fitting Quality Inspection and Testing Centre (CLTC) / National Center for Quality Supervision and Inspection of Light Industrial Luminaries / Shanghai Municipal Station of Quality Supervision and Test on Lighting Products
地址:上海市闵行区江月路900号2号楼 邮编: 201114
电话: 021-54336162, 54336173, 54336181, 54336227 传真: 021-54337200
Address: 2nd Building, No.900, Jiangyue Rd., Minhang District, Shanghai Post: 201114
Tel: 021-54336162, 54336173, 54336181, 54336227 Fax: 021-54337200
E-mail: salt@sqi.org.cn, salt@saltnet.com.cn, sdzg@sqi.org.cn

- 3 机电产品质量检验所(代码JD)/上海市机电产品质量监督检验站
Institute of Quality Inspection of Mechanical and Electronic Products(SQI_JD)/ Shanghai Municipal Station of Quality Supervision and Inspection of Mechanical and Electronic Products
地址:上海市静安区万荣路918号 邮编: 200072
电话: 021-56035307, 56652534 传真: 021-56652624
Address: No.918, Wanrong Rd., Jing' an District, Shanghai Post: 200072
Tel: 021-56035307, 56652534 Fax: 021-56652624
E-mail: jds@sqi.org.cn

- 4 轻工与化工产品质量检验所(代码QG、HG)/国家日用消费品质量检验检测中心/上海市轻工产品质量监督检验站/上海市化工产品质量监督检验站
Institute of Quality Inspection of Light Industrial Products and Chemical Products (SQI_QG/HG) / National Center of Quality Inspection and Testing on Consumer Goods / Shanghai Municipal Station of Quality Supervision and Inspection of Light Industrial Products/ Shanghai Municipal Station of Quality Supervision and Inspection of Chemical Products
地址:上海市闵行区江月路900号3号楼 邮编: 201114
电话: 021-54336172, 54336175 传真: 021-54336175
Address: 3rd Building, No.900, Jiangyue Rd., Minhang District, Shanghai Post: 201114
Tel: 021-54336172, 54336175 Fax: 021-54336175
地址:上海市奉贤区平庄西路3086号 邮编: 201499
电话: 021-54336172, 54336175 传真: 021-54336175
Address: No.3086, West Pingzhuang Rd., Fengxian District, Shanghai Post: 201499
Tel: 021-54336172, 54336175 Fax: 021-54336175
E-mail: qgs@sqi.org.cn, qinggong@sqi.org.cn

- 5 建材家居装饰装修质量检验所(代码JC)/国家家具质量检验检测中心/国家轻工业家具质量监督检测中心/国家轻工业建筑五金质量监督检测中心/国家建筑材料及装饰装修材料质量检验检测中心/上海市建筑材料及装饰装修材料质量监督检验站/上海市室内装饰装修质量监督检验站
Institute of Quality Inspection of Building Materials and Decoration Materials (SQI_JC) / National Center of Quality Inspection and Testing on Furniture / National Center for Quality Supervision and Inspection of Light Industrial Furniture / National Center for Quality Supervision and Inspection of Light Industrial Building Hardware / National Center of Quality Inspection and Testing on Building and Decoration Materials / Shanghai Municipal Station of Quality Supervision and Inspection of Building Materials and Decoration Materials / Shanghai Municipal Station of Quality Supervision and Inspection of Interior Decoration
地址:上海市闵行区江月路900号5号楼 邮编: 201114
电话: 021-54336170, 54336225 传真: 021-54336170
Address: 5th Building, No.900, Jiangyue Rd., Minhang District, Shanghai Post: 201114
Tel: 021-54336170, 54336225 Fax: 021-54336170
地址:上海市奉贤区平庄西路3086号 邮编: 201499
电话: 021-57493115 传真: 021-57493162
Address: No.3086, West Pingzhuang Rd., Fengxian District, Shanghai Post: 201499
Tel: 021-57493115 Fax: 021-57493162
E-mail: jcs@sqi.com.cn, jiancai@sqi.org.cn

- 6 电子电器家用电器质量检验所(代码DZ、DQ)/国家电器能效与安全质量检验检测中心/国家智能电网分布式电源装备质量检验检测中心(上海)/上海市电子电器家用电器质量监督检验站
Institute of Quality Inspection of Electronics and Household Appliances (SQI_DZ/DQ) / National Center of Quality Inspection and Testing on Energy Efficiency and Safety of Electrical Appliance/ National Center of Quality Inspection and Testing on Distributed Power Equipment in Smart Grid (Shanghai) / Shanghai Municipal Station of Quality Supervision and Inspection of Electronics and Household Appliances
地址:上海市闵行区江月路900号4号楼 邮编: 201114
电话: 021-54336322; 64336605 传真: 021-64313348
E-mail: dzs@sqi.org.cn
Address: 4th Building, No.900, Jiangyue Rd., Minhang District, Shanghai Post: 201114
Tel: 021-54336322, 64336605 Fax: 021-64313348
E-mail: dzs@sqi.org.cn
地址:上海市徐汇区苍梧路381号 邮编: 200233
电话: 021-54263097, 64336605 传真: 021-64850806
Address: No.381, Cangwu Rd., Xuhui District, Shanghai Post: 200233
Tel: 021-54263097, 64336605 Fax: 021-64850806
E-mail: dqs@sqi.org.cn

- 7 计量检测所(代码JL)
Institute of Metrology Inspection(SQI_JL)
地址:上海市闵行区江月路900号5号楼 邮编: 201114
电话: 021-54336149, 54336148 传真: 021-62892960
Address: 5th Building, No.900, Jiangyue Rd., Minhang District, Shanghai Post: 201114
Tel: 021-54336149, 54336148
地址:上海市徐汇区永嘉路627号 邮编: 200031
电话: 021-64372125 传真: 021-64372135
Address: No.627 Yongjia Rd., Xuhui District, Shanghai Post: 201114
Tel: 021-64372125 Fax: 021-64372135
E-mail: jls@sqi.org.cn

- 8 纤维检验所(代码XW)/国家日用消费品质量检验检测中心/上海市纺织纤维质量监督检验站
Institute of Fiber Inspection (SQI_XW) / National Center of Quality Inspection and Testing on Consumer Goods / Shanghai Municipal Station of Quality Supervision and Inspection of Textile and Fiber
地址:上海市长乐路1228号 邮编: 200040
电话: 021-62495465 传真: 021-62481025
Address: No.1228, Changle Rd., Shanghai Post: 200040
Tel: 021-62495465 Fax: 021-62481025
E-mail: xws@sqi.org.cn