

山东高信化学股份有限公司

技术指标

氯化聚氯乙烯配混料C5204

测 试 项 目 ITEM	单 位 UNIT	技 术 指 标 INDEX	参 考 标 准 TEST METHOD
外观/ Appearance	-	颗粒/Granule	-
表观密度/Apparent density	g/cm ³	-	-
比重/ Specific Gravity	wt%	-	-
挥发份/ Volatile content≤	°C	94	GB/T 1633-2000
维卡软化温度/ Vicat Softening Temp≥	MPa	48	GB/T 1040.2-2006
拉伸强度/ Tensile Strength≥	MPa	2460	GB/T 1040.2-2006
拉伸模量/ Tensile Modulus≥	%	25	GB/T 1040.2-2006
断裂伸长率/ Elongation≥	KJ/m ²	9	GB/T 1043.1-2008
简支梁冲击强度/ Charpy impact strength≥	min	25	企业测试方法

特点: 有优异的热稳定性和加工性能, 热变形温度和机械强度较好, 是性价比较高的产品。

用途: 冷/热水传输用管件、阀门制备, 工业管路管件、阀门制备。

包装: 小包装采用牛皮纸与聚丙烯编织物复合袋, 每包净含量 25kg;

大包装采用聚丙烯多层复合编织袋, 每包净含量 650kg;

特殊情况可根据供需双方商定, 采用适宜的其它包装方式。

贮存与运输: 本品为非危险品。应储存在干燥通风的库房内, 小包装码放高度不超过 7 层,

大包装不超过 2 层, 防止日晒和受潮。运输必须用清洁和有遮盖物的运输工具,

防止日晒、雨淋和受热。