

山东高信化学股份有限公司

技术指标

氯化聚氯乙烯树脂-R227

测试项目 ITEM	单位 UNIT	技术指标 INDEX
氯含量/ CHLORINE CONTENT	%	66.0~67.0
表观密度/ APPARENT DENSITY \geq	g/ml	0.60
挥发份/ VOLATILE CONTENT \leq	%	0.4
筛余物 (筛孔 500 μ m) /MESH SIEVING RATE \leq	%	1
杂质粒子数/ Impurity particle number \leq	个	30
白度 (160 $^{\circ}$ C, 10min) / whiteness	%	73
维卡软化温度/ VICAT SOFTENING TEMPRATURE	$^{\circ}$ C	105

特点: 高流动性的牌号, 加工稳定性好, 制品的维卡软化温度高, 耐热性好, 但加工粘度高于 CPVC-R207。

用途: 各种耐热管件、消防用管件、半导体设备、阻燃抗静电薄板、化工塔器填料等。

包装: 小包装采用牛皮纸与聚丙烯编织物复合袋或用聚丙烯二合一编织袋包装, 每袋净含量 25kg; 大包装采用聚丙烯编织袋包装, 每袋净含量 650kg;
亦可根据供需双方商定, 采用适宜的其它包装方式。

贮存与运输: 本品为非危险品。应储存在干燥通风的库房内, 小包装码放高度不超过 7 层, 大包装不超过 2 层, 防止日晒和受潮。运输必须用清洁和有遮盖物的运输工具, 防止日晒、雨淋和受热。