No.XF2104256

201719002006

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153

2021(粤)质监认字039号

检 测 报 告

TEST REPORT

产 品 名 称	硅胶灭火毯
型 号 规 格	1200×1200
受 检 单 位	湖北江荆消防科技股份有限公司
检 测 类 别	委托检测

广东产品质量监督检验研究院

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

No. XF2104256

广东产品质量监督检验研究院

检 测 报 告

报告随机号：PVQ5610

产品名称	硅胶灭火毯	生产日期/有效日期	——/——
型号、规格、商标、等级	1200×1200 ——	编号/批号	——/——
受检单位	湖北江荆消防科技股份有限公司	检测单号/抽样单号	YFM21/003811 /——
受检单位地址	湖北省荆州市江陵县工业园区东环路	检测类别	委托检测
委托单位	湖北江荆消防科技股份有限公司	抽样地点	——
生产单位	湖北江荆消防科技股份有限公司	抽样基数	——
生产单位地址	湖北省荆州市江陵县工业园区东环路	来样方式送/抽样者	送样（朱重重）
样品数量	6 条	到样日期/抽样日期	2021.7.21/——
样品状态	完好	签发日期	2021.10.13
检测依据	XF 1205-2014《灭火毯》		
判定依据	XF 1205-2014《灭火毯》		
检测结论	本次委托检测共检 12 项，所检项目全部符合检测依据的要求。 （检验检测专用章） 2021 年 10 月 13 日		
备注	样品相关信息由委托单位提供，实验室不负责其真实性。		

批准：戴[illegible]　　审核：[illegible]　　主检：[illegible]

No. **XF2104256**

检 测 报 告

XF 1205-2014 《灭火毯》

序号	检测项目/条款	检测与判定依据要求		实测结果			分项判断
1	外观与结构 /5.1	灭火毯毯面应紧密、平整，不应有破损、孔洞、污渍和油渍；毯面边缘应光滑，无毛边；灭火毯的缝纫加工不应有跳线、断线现象。		符合	符合	符合	合格
		灭火毯毯面一般应由材质和厚度都均匀的单层面料组成；当由两层或两层以上面料组成时，则每层面料有应保持材质和厚度均匀且尺寸相同，四边应进行对应缝合。		符合	符合	符合	
		灭火毯正反两面的颜色和外观应相同或相近。		符合	符合	符合	
		灭火毯应装配便于使用人员操作的手持件。手持件的颜色应与毯面有明显区别，其结构设计应保证使用人员的双手能快速、简单地握紧和松开。		符合	符合	符合	
		除毯面边缘的接缝以及将手持件缝制在毯面上的接缝外，灭火毯其他地方均不应有接缝。		符合	符合	符合	
2	尺寸，mm /5.2	灭火毯毯面应为矩形或正方形；每条边的边长不应小于 900mm，与名义边长的允许偏差为±1%。		1210×1207	1203×1201	1206×1203	合格
		完全展开后的灭火毯毯面厚度不应小于 0.4mm。		0.40	0.40	0.40	
		灭火毯手持件为拉带形式	拉带的宽度不应小于 20mm。	21	21	21	
			可握部分长度应为 150mm~200mm。	156	156	157	
			在毯面边缘以内部分的长度不应大于 60mm。	10	10	10	
		对于其他形式的手持件，其结构、尺寸不应明显影响到灭火功能。		不适用	不适用	不适用	
3	质量，kg /5.3	≤4.5		1.0450	1.0460	1.0445	合格
4	材料性能/5.4.1	灭火毯不应包含石棉等有毒、有害物质和在灭火过程中会产生对人体有毒、有害的物质。		符合	符合	符合	合格
5	毯面材料不燃性/5.4.1	灭火毯毯面基材应由不燃材料编织而成。		符合	符合	符合	合格

No. **XF2104256**

检 测 报 告

XF 1205-2014 《灭火毯》

序号	检测项目/条款	检测与判定依据要求		实测结果			分项判断
6	毯面干态断裂强力，N /5.4.2	≥ 400		经向：2587.5 纬向：2044.2			合格
7	手持件及包边材料的阻燃性能 /5.4.4	续燃时间，s	≤ 5	手持件：0 包边材料：0			合格
		不应出现熔融和烧通现象。		手持件：符合 包边材料：符合			
8	缝纫线的耐高温性能/5.4.5	进行耐高温试验后，应无熔化、烧焦现象。		符合			合格
9	拉力试验，N /5.5	从单件包装盒（袋）中取出灭火毯所使用的力不应大于 80N。		13.7	16.9	14.8	合格
10	展开试验，s /5.5	从灭火毯的备用位置取出灭火毯，到展开就位的时间不应超过 4s。		3.1	3.5	2.9	合格
11	柔软性能/5.6	进行柔软性能试验后，灭火毯在垂直于芯棒轴线方向上，应没有永久变形。		符合	符合	符合	合格
12	绝缘性能，MΩ /5.7	灭火毯两侧毯面之间的电阻不应小于 1MΩ。		>500	>500	>500	合格

样品照片

附注：

1. 试验地点：广州市海珠区新港东路海诚东街 6 号
2. 委托单位地址及邮编：湖北省荆州市江陵县工业园区东环路
3. 检测环境条件：
   温度：23 ℃，相对湿度：52 %，其它：
4. 抽样程序（如适用）：
5. 偏离标准方法的说明（如适用）：
6. 检测结果不确定度说明（如适用）：
7. 分包项目及分包方（如适用）：

广东产品质量监督检验研究院

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

广东产品质量监督检验研究院(简称广东质检院、英文简称GQI)成立于1983年9月，又名广州电气安全检验所、广东省试验认证研究院，是广东省市场监督管理局(知识产权局)直属的副厅级事业单位。

广东质检院是广东省市场监督管理局(知识产权局)属下的法定社会第三方专门从事产品质量检验检测和认证的机构、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的国家级实验室和检验机构、国际电工委员会电工设备及元件合格评定体系组织(IECEE)认可的国际CB实验室、中国国家认证认可监督管理委员会(CNCA)指定的国家强制性产品认证(CCC)检测机构、中国质量认证中心(CQC)等认证机构签约的实验室、中国船级社认可的产品检测和试验机构，是广东省市场监督管理局(知识产权局)指定的产品质量鉴定组织单位，广东、海南、陕西、甘肃和山东等省高级人民法院注册认可的司法委托质量鉴定机构。广东质检院属下有广东质检中诚认证有限公司、广安电气检测中心(广东)有限公司、广东华安消防技术服务有限公司及广东质检技术开发公司等4家公司。

广东质检院现有1个总部、3个基地，拥有现代化实验室和办公场所约14.8万平方米，资产超13.6亿元，各类高素质的专业技术和管理人员逾千名，先进的检测仪器设备逾18000台(套)。经认可的检验检测资质为92类3516种产品/项目，涉及标准10882项;国际互认CB检测能力为12类184项标准。广东质检院是集检验检测、认证、鉴定、能力验证提供者、标准制修订及科研于一体，致力于建设国际先进、国内一流，倍受社会和行业尊敬的权威技术机构。

广东质检院目前拥有10个国家产品质量检验检测中心、16个省产品质量监督检验站和7个广东省工程技术研究中心，分别是：

□国家电器产品安全质量检验检测中心
□国家智能电网输配电设备质量检验检测中心（广东）
□国家食品质量检验检测中心（广东）
□国家消防产品质量检验检测中心（广东）
□国家电线电缆产品质量检验检测中心（广东）
□国家家具产品质量检验检测中心（广东）
□国家涂料产品质量检验检测中心（广东）
□国家机械产品安全质量检验检测中心
□国家太阳能光伏产品质量检验检测中心（广东）
□国家工业机器人质量检验检测中心（广东）

☆广东省质量监督儿童玩具检验站
☆广东省质量监督家用空调器检验站（顺德）
☆广东省质量监督转基因食品及食品毒害物质检验站
☆广东省质量监督蓄电池检验站
☆广东省质量监督电动自行车检验站
☆广东省质量监督轻纺产品检验站
☆广东省质量监督高压输配电设备检验站
☆广东省质量监督金银珠宝玉石检验站
☆广东省质量监督变压器产品检验站（东莞）
☆广东省质量监督工业机器人检验站（顺德）
☆广东省质量监督可穿戴智能产品检验站（广州）
☆广东省质量监督交通通信产品检验站（广州）
☆广东省质量监督3D打印及纳米材料检验站（顺德）
☆广东省质量监督新能源汽车充电设备及动力电池检验站（广州）
☆广东省质量监督超高清显示产品检验站（广州）
☆广东省质量监督儿童用品检验站（广州）

○广东省电力变压器及开关设备检测（广安）工程技术研究中心
○广东省智能LED照明检测工程技术研究中心
○广东省木材鉴定与评估工程技术研究中心
○广东省食品生物危害因素监测工程技术研究中心
○广东省特种电线电缆产品检测工程技术研究中心
○广东省高分子材料失效分析工程技术研究中心
○广东省安全性乳化剂研制、应用及检测工程技术研究中心