

●用具或者容器包装的试验必要数量

	材质试验	溶出试验 (※)			
		蒸发残渣 (1溶媒)	蒸发残渣 (2溶媒)	蒸发残渣 (3溶媒)	蒸发残渣 (4溶媒)
聚乙烯, 聚丙烯制	3 g	550 cm ²	850 cm ²	1150 cm ²	1450 cm ²
聚苯乙烯制	5 g	550 cm ²	850 cm ²	1150 cm ²	1450 cm ²
聚对苯二甲酸乙二醇酯制	3 g	600 cm ²	900 cm ²	1200 cm ²	1500 cm ²
聚萘二甲酸乙二醇酯制	3 g	600 cm ²	900 cm ²	1200 cm ²	1500 cm ²
聚甲基丙烯酸甲酯制	3 g	600 cm ²	900 cm ²	1200 cm ²	1500 cm ²
聚碳酸酯制	6 g	600 cm ²	900 cm ²	1200 cm ²	1500 cm ²
苯酚树脂、三聚氰胺树脂或脲醛树脂制	3 g	550 cm ²	850 cm ²	1150 cm ²	1450 cm ²
以甲醛为制造原料的合成树脂制	3 g	600 cm ²	900 cm ²	1200 cm ²	1500 cm ²
聚氯乙烯制	11 g	600 cm ²	900 cm ²	1200 cm ²	1500 cm ²
聚偏二氯乙烯制	6 g	550 cm ²	850 cm ²	1150 cm ²	1450 cm ²
聚酰胺制	3 g	600 cm ²	900 cm ²	1200 cm ²	1500 cm ²
聚甲基戊烯制	3 g	550 cm ²	850 cm ²	1150 cm ²	1450 cm ²
聚乙烯醇制	3 g	550 cm ²	850 cm ²	1150 cm ²	1450 cm ²
聚乳酸制	3 g	550 cm ²	850 cm ²	1150 cm ²	1450 cm ²
其他合成树脂制	3 g	250 cm ²			
橡胶制 (哺乳用具除外)	3 g	450 cm ²	750 cm ²	1050 cm ²	-
橡胶制哺乳用具		40 g			
玻璃、陶瓷器、珐琅搪瓷釉		3 个			

※与食品接触部分的面积

●玩具试验的必要数量

	材质试验	溶出试验	涂膜中的3元素(Cd,Pb,As)	着色剂的洗脱试验
印花纸	-	(着色部分)60cm ²	-	成品3个
折纸	-	60 cm ²	-	
橡胶制品奶嘴		参照器具或者容器包装试验的必要数量(橡胶制哺乳用具)		
聚氯乙烯制品	5g(※4)	600cm ² (※1)	-	成品3个
橡胶·聚氨酯制品	5g(※4)	-	-	
聚乙烯制品	-	500 cm ² (※2)	-	
金属装饰品	-	成品1个	-	
其他材质	-	-	-	
聚氯乙烯涂膜	5g(※4)	400 cm ² (※3)	(每种颜色)0.1g	-
橡胶·聚氨酯涂膜	5g(※4)	-	(每种颜色)0.1g	-
其他树脂涂膜	-	-	(每种颜色)0.1g	-

- ※ 1 聚氯乙烯部分的表面积每个不足19.5cm²时不需要溶出试验。
- ※ 2 聚乙烯部分的表面积每个不足14.5cm²时不需要溶出试验。
- ※ 3 聚氯乙烯涂膜部分的表面积每个不足12.5cm²时不需要溶出试验。
- ※ 4 每种增塑材料不足0.1g时不实施邻苯二甲酸酯的材质试验。