



江西省龙海化工有限公司  
Longhai Chemical CO., LTD.

## 产品技术数据

# 377 砂面粉

版本号: 05.01.2023

产品类型	砂面粉								
产品特点	<p>该产品是一种经特殊处理的高分子量改性蜡，可耐温度 150℃ 以上，它具有以下特点：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 手感滑爽，不刺手。</li><li>• 粒径分布范围窄，粒径均匀。</li><li>• 易分散，跟树脂相容性好，水性、油性均可使用。</li><li>• 化学性质稳定，耐紫外线、耐溶剂、耐热，适用范围广。</li></ul>								
典型应用	推荐该产品用于木器漆、工业漆、卷钢、油墨。								
用法	该产品在各个阶段加入均可，加入后不要进行研磨操作，以免改变产品的外形和粒径大小，从而影响效果。								
添加量	该产品的推荐添加量（按总配方量计）为 3.0-8.0%，请根据不同实际需求，选择最佳添加量。								
技术数据	<table><tr><td>外观 GB/T 3979-2008</td><td>白色粉末</td></tr><tr><td>熔点 GB/T 28724-2012</td><td>&gt; 150℃</td></tr><tr><td>针入度 GB/T 4985-2021</td><td>&lt; 1.0 (10<sup>-1</sup>mm)</td></tr><tr><td>平均粒径 GB/T 19077-2016</td><td>35-45 (μm)</td></tr></table>	外观 GB/T 3979-2008	白色粉末	熔点 GB/T 28724-2012	> 150℃	针入度 GB/T 4985-2021	< 1.0 (10 <sup>-1</sup> mm)	平均粒径 GB/T 19077-2016	35-45 (μm)
外观 GB/T 3979-2008	白色粉末								
熔点 GB/T 28724-2012	> 150℃								
针入度 GB/T 4985-2021	< 1.0 (10 <sup>-1</sup> mm)								
平均粒径 GB/T 19077-2016	35-45 (μm)								
包装和贮存	该产品用 20kg 纸袋包装，存放在干燥阴凉处。该产品的贮存期至少为 24 个月，此后，使用该产品前应进行检验。								
法规条例	所有组分与美国 TSCA 和欧洲 EINECS 上所列的条例相符，安全环保，符合欧盟最新环保法规要求。欲了解更多的信息，请与龙海化工有限公司联系。								

本说明书中的信息及资料只作为给用户的技术指南，可供客户参考，但不能提供保证。上述数据只包括产品的典型技术数据，详细的技术数据可向本公司客户服务部索取。本版本取代过去的版本。